

# GlamFusion®

## The Waterproof Wallcovering

### 1. Descrizione

---

GlamFusion® è la carta da parati prefinita e waterproof che non necessita di alcuna applicazione impermeabilizzante da parte del posatore.

### 2. Impieghi

---

GlamFusion® rappresenta la soluzione ideale per rivestire le superfici interne verticali (ad esclusione delle porte) di ambienti residenziali e commerciali soggette a sollecitazione frequente (cucine, palestre, aree wellness, strutture ricettive) o con occasionale esposizione diretta all'acqua (bagni / box doccia, Spa).

### 3. Preparazione del supporto

---

Per la corretta applicazione di ogni wallcovering è indispensabile consultare l'apposito *Manuale di Installazione*, contenuto all'interno di ogni confezione e scaricabile su [glamora.it](http://glamora.it) all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

Prima di iniziare, assicurarsi che la superficie di applicazione di GlamFusion® sia perfettamente liscia, planare e di colorazione bianca. Accertarsi che la superficie di posa sia completamente asciutta, abbia un'umidità residua UR < al 2,0%, sia priva di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità. Assicurarsi che nell'ambiente di posa non vi siano escursioni termiche o correnti d'aria e che la temperatura sia compresa tra i 15°C e i 35°C.

#### In presenza di intonaco civile di nuova realizzazione.

Assicurarsi che il fondo sia ben consolidato, asciutto, privo di muffe e umidità in risalita. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere all'installazione di GlamFusion®.

#### In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare.

Carteggiare e asportare il materiale in fase di distacco, eventuali efflorescenze, le parti sfoglianti di vecchie pitture. Pulire accuratamente il sottofondo con mezzi appropriati e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, uniforme e planare. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamFusion®.

#### In presenza di rivestimento ceramico a parete o piastrelle.

Pulire accuratamente la superficie con mezzi appropriati per ceramica o piastrelle, rimuovendo eventuali tracce di calcare. Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta. Realizzare una rasatura fine a finitura liscia e colorazione chiara mediante l'utilizzo di rasanti idonei, preferibilmente di natura cementizia. Dopo l'asciugatura realizzare una seconda rasatura extra-fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione di GlamFusion®.

#### AVVERTENZE – PARETI IN AMBIENTE UMIDO O A CONTATTO TEMPORANEO CON ACQUA:

Terminata la preparazione dei fondi, nell'eventualità in cui si debba rivestire l'interno di un box doccia o simile, è necessario eseguire l'impermeabilizzazione della parete (se non è già stata fatta in precedenza). L'impermeabilizzazione del fondo dev'essere eseguita attraverso l'applicazione di appositi prodotti impermeabilizzanti.

## 4. Caratteristiche tecniche

---

DIMENSIONI:	
Spessore	0,4 mm
Larghezza rotolo	95 cm
Lunghezza rotolo	custom
Coefficiente di permeabilità all'acqua liquida* (UNI EN 1062-3)	w 0,01 Kg/(m <sup>2</sup> x h0,5) - impermeabile
Reazione al fuoco* (UNI EN 13501-1:2009)	C - s1, d0
Resistenza alle macchie (ISO 10545-14):	
- Verde cromo in olio leggero	Classe 5
- Olio d'oliva (def. Olive Oil Agreement-1979)	Classe 5
- Iodio (soluzione alcolica 13 g/l)	Classe 1
Resistenza chimica (ISO 10545-13):	
- Prodotti chimici di uso domestico: cloruro d'ammonio 100 g/l	A(V)
- Additivi per piscina: ipoclorito di sodio 20 mg/l	A(V)
- Anticalcare Universale	A(V)
- Acido citrico 100 g/l	LA(V)
- Acido cloridrico 3% V/V	LB(V)
- Idrossido di potassio 30 g/l	LB(V)
- Acido cloridrico 18% V/V	HB(V)
- Acido lattico 5% V/V	HB(V)
- Idrossido di potassio 100 g/l	HB(V)
Coefficiente di dilatazione termica lineare* (UNI 6061)	0,0000034
Adesione al supporto per trazione diretta (UNI EN 1542 ) (pannello in cartongesso, spessore 15 mm)*	Nessuna alterazione superficiale
Valore di adesione al supporto dopo 10 cicli temporaleschi (UNI EN 13687-2)	0,19 Mpa
Durezza superficiale secondo la scala di Mohs (UNI EN 101)	MOHS 8
Resistenza all'abrasione profonda (UNI EN iso 10545-6)	Volume rimosso 25 mm <sup>3</sup>

\*Test effettuato su campione con giunzioni.

## 6. Pulizia e manutenzione

---

GlamFusion® mantiene nel tempo il suo aspetto originario con una cura minima e semplici precauzioni. Acqua calda insaponata, detersivi neutri di uso domestico, soluzioni alcoliche permettono di rimuovere la maggior parte dello sporco e dei residui. Prodotti quali ammoniaca, anticalcare, sgrassatori e candeggina possono essere utilizzati, ma devono essere in parte diluiti e adeguatamente risciacquati entro 24 ore dall'applicazione.

Prima di effettuare operazioni di pulizia sul wallcovering si raccomanda di prendere visione del manuale *Consigli di cura e manutenzione*, scaricabile su [glamora.it](http://glamora.it) all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

GlamFusion® è un wallcovering extra lavabile. Il tessuto non poroso è realizzato con una finitura waterproof resistente allo sporco e ai liquidi; tuttavia, si consiglia di intervenire tempestivamente per rimuovere al più presto qualsiasi impurità o macchia dalla superficie utilizzando una spugnetta inumidita (dal lato non abrasivo) o un panno umido in microfibra, risciacquati in acqua tiepida e pulita.

Glamora non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia.

## 7. Precauzioni

---

GlamFusion® non è poroso, pertanto, è resistente allo sporco. Tuttavia, alcuni prodotti chimici possono macchiarlo, scolorirlo o danneggiarlo. Tali prodotti includono l'acido muriatico e l'acido lattico. L'entità del danno dipenderà dalla durata del contatto con il prodotto chimico. Prodotti come anticalcare, candeggina, soda diluita (1M) se utilizzati dovranno essere accuratamente risciacquati onde evitare la formazione di variazioni nella superficie del materiale.

## 8. Contenuto della confezione

---

### Per ambiente asciutto:

GlamFusion®: rivestimento impermeabile.

Adhesive Pro: adesivo specifico.

### Per ambiente umido o a contatto temporaneo con acqua:

GlamFusion®: rivestimento impermeabile.

GlamFusion® Adhesive Aqua: adesivo igroindurente.

GlamFusion® Sealant: sigillante impermeabilizzante.

## 9. Avvertenze

---

- Prodotto per uso professionale
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in quadro, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.
- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*L'applicazione dei wallcovering Glamora su supporti differenti da quelli specificatamente indicati nei manuali o nei video di installazione ufficiali dell'azienda (come ad esempio: legno; laminato; metallo; resina o affini) o per impiego diverso da quello per il quale il wallcovering è stato progettato (come ad esempio: posa a pavimento; porte; pannelli; in ambiente esterno o simili), poiché inosservante delle indicazioni del produttore, comporta la decadenza di qualsiasi garanzia in capo all'acquirente con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Glamora Srl, la quale non risponderà per eventuali vizi del prodotto e/o sue di difformità di resa. In tal caso la vendita del prodotto si intende a rischio e pericolo del compratore e nessun obbligo o garanzia potrà insorgere in capo a Glamora Srl. L'azienda, fermo quanto sopra e previa condivisione delle caratteristiche tecniche delle superfici di posa, in forma di mera cortesia e priva di ogni responsabilità, su Vostra richiesta potrà fornire suggerimenti per il trattamento dei supporti da Voi indicati. In caso di Vostra richiesta di suggerimenti e/o di eventuale successivo ordine di acquisto, quanto sopra si intenderà noto alle parti e da Voi precisamente riconosciuto ed accettato.*