

GlamFusion® Plus

**GLAMORA**

FICHA TÉCNICA

## 1. Descripción

GlamFusion® Plus es el papel pintado preacabado y resistente al agua que no necesita ninguna aplicación impermeabilizante por parte de la persona que lo coloca.

## 2. Usos

GlamFusion® Plus representa la solución ideal para revestir las superficies internas verticales (excepto puertas) de ambientes residenciales y comerciales, sometidas a esfuerzos frecuentes (cocinas, gimnasios, áreas de bienestar, estructuras hoteleras) o con exposición ocasional directa al agua (baños/cabina de ducha, Spa).

## 3. Preparación de la superficie a revestir

Para la correcta aplicación de cada revestimiento mural, es imprescindible consultar el correspondiente *Manual de Instalación*, incluido en el interior de cada embalaje y descargable desde [glamora.it](http://glamora.it) en la página *Materials*. Si necesita más detalles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Antes de empezar, asegurarse de que la superficie donde se va a aplicar GlamFusion® Plus está perfectamente lisa, plana y de color blanco. Asegurarse de que la superficie de colocación está completamente seca, tiene una humedad residual HR < 2,0%, y está libre de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad. Asegurarse de que no haya fluctuaciones de temperatura ni corrientes de aire en el entorno de instalación y que la temperatura esté entre 15 °C y 35 °C.

### En presencia de un enlucido nuevo.

Asegurarse de que el sustrato esté bien consolidado, seco, libre de moho y de humedad ascendente. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamFusion® Plus.

### En presencia de un enlucido preexistente o de una superficie ligeramente irregular.

Lijar y eliminar el material que se desprende, las eflorescencias y las partes desconchadas de la pintura antigua. Limpiar a fondo el sustrato con los medios adecuados y asegurarse de que esté perfectamente seco, uniforme y plano. Realizar un raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamFusion® Plus.

### En presencia de revestimientos cerámicos o azulejos.

Limpiar a fondo la superficie con los medios adecuados para cerámica o azulejos, eliminando cualquier rastro de cal. Asegurarse de que la pared esté perfectamente seca. Realizar un raspado fino, liso y de color claro utilizando productos adecuados, preferiblemente a base de cemento. Cuando se haya secado, realizar un segundo raspado extra fino, liso y de color blanco sobre toda la superficie, utilizando compuestos adecuados a base de cemento. Aplicar una o dos capas de imprimación acrílica en dispersión acuosa adecuadamente diluido como aconseja el fabricante, para uniformar la absorción y mejorar la adhesión. Dejar secar el tiempo necesario antes de aplicar GlamFusion® Plus.

## **ADVERTENCIAS – PAREDES EN AMBIENTE HÚMEDO O EN CONTACTO TEMPORAL CON AGUA:**

Una vez realizada la preparación de los sustratos, si se va a revestir el interior de una cabina de ducha o similar, **hay que impermeabilizar la pared.**

La impermeabilización de la base debe realizarse mediante la aplicación de productos impermeabilizantes adecuados de color blanco, como la funda impermeabilizante acrílica para la protección contra el agua en baños, duchas o similares.

Asegúrese de aplicar el impermeabilizante correctamente según las instrucciones del fabricante para obtener una superficie lisa, uniforme, homogénea y de color blanco.

## 4. Características técnicas

DIMENSIONES:	
Espesor	0,4 mm
Anchura rollo	95 cm
Longitud rollo	personalizada
Coeficiente de permeabilidad al agua líquida* (UNI EN 1062-3)	w 0,01 Kg/(m <sup>2</sup> x h0,5) - impermeable
Repelencia al agua: Spray Test AATCC 22 (ISO 6330)	Clasificación 100
Reacción al fuego* (UNI EN 13501-1:2009)	C - s1, d0
Resistencia a las manchas (ISO 10545-14):	
- Verde cromo en aceite ligero	Clase 5
- Aceite de Oliva (def. Olive Oil Agreement-1979)	Clase 5
- Yodo (solución alcohólica 13 g/l)	Clase 1
Resistencia química (ISO 10545-13):	
- Productos químicos de uso doméstico: cloruro de amonio 100 g/l	A(V)
- Aditivos para piscina: hipoclorito de sodio 20 mg/l	A(V)
- Antical Universal	A(V)
- Ácido cítrico 100 g/l	LA(V)
- Acido clorídrico 3% V/V	LB(V)
- Hidróxido de potasio 30 g/l	LB(V)
- Ácido clorhídrico 18% V/V	HB(V)
- Ácido clorhídrico 5% V/V	HB(V)
- Hidróxido de potasio 100 g/l	HB(V)
Coeficiente de dilatación térmica lineal* (UNI 6061)	0,0000034
Adhesión al soporte por tracción directa (UNI EN 1542 ) (panel de cartón piedra, espesor 15 mm)*	Ninguna alteración superficial
Valor de adhesión al soporte después de 10 ciclos de temporales (UNI EN 13687-2)	0,19 Mpa
Dureza superficial según la escala de Mohs (UNI EN 101)	MOHS 8
Resistencia a la abrasión profunda (UNI EN ISO 10545-6)	Volumen eliminado 25 mm <sup>3</sup>
Código aduanero	7019.69.90

\*Prueba efectuada en muestra con uniones.

## 5. Limpieza y mantenimiento

GlamFusion® Plus es un revestimiento mural altamente lavable. El tejido no poroso está fabricado con un acabado impermeable resistente a la suciedad y los líquidos; sin embargo, es aconsejable actuar con prontitud para eliminar cualquier impureza o mancha de la superficie lo antes posible, utilizando una esponja húmeda (por el lado no abrasivo) o un paño de microfibra húmedo, mojados con agua tibia limpia.

## 6. Precauciones

- Antes de iniciar las operaciones de limpieza, se recomienda probar el efecto del agente limpiador en una zona oculta a la vista y asegurarse de que es compatible con el revestimiento.
- Productos como: alcohol, amoníaco, descalcificadores, desengrasantes y lejía, que deben diluirse adecuadamente en agua a temperatura ambiente. Tras el lavado, aclare bien con agua limpia para evitar que los productos químicos que puedan quedar en la superficie dañen el revestimiento mural.
- Algunos productos químicos pueden manchar, decolorar o dañar la superficie del revestimiento mural. La importancia del daño dependerá de la duración del contacto con el producto químico. Actuar de manera rápida es esencial para asegurar el éxito de las operaciones de limpieza.
- No utilice productos que contengan ácido muriático o ácido láctico.
- Glamora no se hace responsable de los daños causados durante la limpieza.

## 7. Contenido del embalaje

### Para ambiente seco:

GlamFusion® Plus: revestimiento impermeable.  
Adhesive W: adhesivo específico.

### Per ambiente umido o a contatto temporaneo con acqua:

GlamFusion® Plus: revestimiento impermeable.  
Adhesive W: adhesivo específico.  
Sealant W: sellante higr endurecedor.

## 8. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 - contact@glamora.it

*La aplicación de los revestimientos murales Glamora sobre soportes distintos a los indicados específicamente en los manuales o en los vídeos de instalación oficiales de la empresa (como por ejemplo: madera, laminado, metal; resina o similares) o para un uso distinto para el que se hubiera diseñado el revestimiento mural (como por ejemplo: instalación sobre pavimento, puertas o paneles; en exteriores o similares), por no cumplir con las instrucciones del fabricante, supondrá la pérdida de cualquier garantía para el comprador excluyendo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a Glamora Srl, que no será responsable de los posibles defectos del producto y/o discrepancias en su apariencia. En este caso, la venta del producto se entiende por cuenta y riesgo del comprador y no puede surgir ninguna obligación o garantía por parte de Glamora.*

*Glamora Srl, a pesar de lo anterior y después de haber recibido información sobre las características técnicas de las superficies de instalación, como mera cortesía y sin ninguna responsabilidad, puede proporcionar, si así lo solicita, sugerencias para el tratamiento de los soportes indicados por usted. En el caso de que solicite sugerencias y/o de cualquier orden de compra posterior, lo anterior se entenderá conocido por las partes y específicamente reconocido y aceptado por usted.*

Glamora Srl  
Via Berna, 12/14  
41049 Sassuolo (MO) - Italy  
T. +39 0536 076403  
contact@glamora.it  
glamora.it