

## GlamFusion® The Waterproof Wallcovering

### 1. Beschreibung

---

GlamFusion® ist eine vorgefertigte, wasserdichte Tapete, die der Verleger nicht imprägnieren muss.

### 2. Einsatzbereiche

---

GlamFusion® ist die ideale Verkleidung für innere vertikale Oberflächen (außer Türen) in Wohn- und Geschäftsumgebungen, die häufiger Beanspruchung ausgesetzt sind (Küchen, Fitnessstudios, Wellness-Bereiche, Beherbergungsbetriebe) oder gelegentlich in direkten Kontakt mit Wasser kommen (Badezimmer/ Duschkabinen, Spa).

### 3. Vorbereitung der zu bedeckenden Fläche

---

Für die korrekte Anbringung der einzelnen Wandbeläge ist es unerlässlich, die entsprechende *Montageanleitung* zu konsultieren, die in jeder Verpackung enthalten ist und auf [glamora.it](http://glamora.it) auf der Seite *Materials* heruntergeladen werden kann. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass die Oberfläche, auf die GlamFusion® aufgebracht soll, vollkommen glatt, plan und weiß gefärbt ist. Vergewissern Sie sich, dass die zu bearbeitende Fläche vollständig trocken ist, eine Restfeuchte von < 2,0 % aufweist und frei von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken ist. Achten Sie darauf, dass es keine Temperaturschwankungen oder Zugluft gibt und dass die Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C liegt.

#### **Bei neu aufgetragenem Normalputz.**

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut verfestigt, trocken, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamFusion® anbringen.

#### **Bei bereits vorhandenem Normalputz oder einem leicht unregelmäßigen Untergrund.**

Schleifen Sie die Wand ab und entfernen Sie loses Material, Ausblühungen und abblätternde Teile des alten Anstrichs. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Mittel und stellen Sie sicher, dass sie vollkommen trocken, gleichmäßig und plan ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamFusion® anbringen.

#### **Bei Vorhandensein von keramischen Wand- oder Fliesenbelägen.**

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Keramik- oder Fliesenreiniger und entfernen Sie alle Kalkspuren. Stellen Sie sicher, dass die Wand vollkommen trocken ist. Tragen Sie einen glatten und feinen Ausgleichsputz von heller Farbe mit geeigneten Spachtelmassen vorzugsweise auf Zementbasis auf. Tragen Sie nach dem Trocknen auf die gesamte Fläche einen zweiten extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamFusion® anbringen.

#### **WARNHINWEISE – WÄNDE IN EINER FEUCHTIGEN UMGEBUNG ODER IN TEMPORÄREM KONTAKT MIT WASSER:**

Für den Fall, dass nach der Vorbereitung der Untergründe die Innenseite einer Duschkabine oder ähnlichem beschichtet werden muss, muss die Wand wasserdicht gemacht werden (falls dies noch nicht geschehen ist). Die Abdichtung des Bodens muss durch Anwendung spezieller Abdichtungsprodukte erfolgen.

## 4. Technische Eigenschaften

---

### ABMESSUNGEN:

Stärke	0,4 mm
Rollenbreite	95 cm
Rollenlänge	custom
Wasserdurchlässigkeits-Koeffizient * (UNI EN 1062-3)	w 0,01 Kg/(m <sup>2</sup> x h0,5) - undurchlässig
Feuerreaktion* (UNI EN 13501-1:2009)	C - s1, d0
Beständigkeit gegen Flecken (ISO 10545-14):	
- Chromgrün in Leichtöl	Klasse 5
- Olivenöl (def. Olive Oil Agreement-1979)	Klasse 5
- Jod (alkoholische Lösung)13 g/l)	Klasse 1
Chemische Beständigkeit (ISO 10545-13):	
- Haushaltschemikalien: Ammoniumchlorid 100 g/l	A(V)
- Zusätze für Schwimmbecken: Natriumhypochlorit 20 mg/l	A(V)
- Universal Kalkreiniger	A(V)
- Zitronensäure 100 g/l	LA(V)
- Salzsäure 3% V/V	LB(V)
- Kaliumhydroxid 30 g/l	LB(V)
- Salzsäure 18% V/V	HB(V)
- Milchsäure 5% V/V	HB(V)
- Kaliumhydroxid 100 g/l	HB(V)
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient* (UNI 6061)	0,0000034
Haftzugfestigkeit (UNI EN 1542 ) (Gipskartonplatte, Stärke 15 mm)*	Keine Veränderungen der Oberfläche
Haftfestigkeit nach 10 Gewitterregenbeanspruchungen (UNI EN 13687-2)	0,19 Mpa
Oberflächenhärte nach der -Skala Mohs (UNI EN 101)	MOHS 8
Widerstand gegen Tiefenabrieb (UNI EN ISO 10545-6)	Entferntes Volumen 25 mm <sup>3</sup>

\*Test wurde mit Stichprobe mit Verbindungstellen durchgeführt.

## 5. Reinigung und Pflege

---

GlamFusion® behält mit einer minimalen Pflege und einfachen Vorsichtsmaßnahmen sein ursprüngliches Aussehen langfristig bei. Der größte Teil des Schmutzes kann mit heißer Seifenlauge, neutralen Haushaltsreinigern oder alkoholischen Lösungen entfernt werden. Produkte wie Ammoniak, Kalkentferner, Entfetter und Bleichmittel können verwendet werden, müssen aber teilweise verdünnt und innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung gut abgespült werden.

Bevor Sie den Wandbelag reinigen, empfehlen wir Ihnen, die *Pflege- und Instandhaltungsempfehlungen* zu lesen, die Sie auf [glamora.it](http://glamora.it) auf der Seite *Materials* herunterladen können. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst..

GlamFusion® ist eine hervorragend abwaschbare Wandverkleidung. Das Gewebe ist nicht porös und mit einem Waterproof-Finish behandelt, das schmutzabweisend und resistent gegen Flüssigkeiten ist. Dennoch wird empfohlen, eventuelle Verschmutzungen oder Flecken umgehend mit einem Schwamm (nicht mit der Scheuerseite) oder Mikrofaserstoff abzuwischen (ohne zu reiben), die vorher mit sauberem, lauwarmem Wasser angefeuchtet wurden.

Glamora haftet nicht für Schäden, die bei der Reinigung entstehen.

## 6. Vorsichtsmaßnahmen

---

GlamFusion® ist nicht porös und daher schmutzbeständig. Einige Chemikalien können es jedoch verfärben oder beschädigen. Zu diesen Produkten gehören Salzsäure und Milchsäure. Das Ausmaß des Schadens hängt von der Dauer des Kontakts mit den Chemikalien ab. Produkte wie Kalkentferner, Bleichmittel, verdünnte Soda (1M) sollten gründlich abgespült werden, um Veränderungen der Materialoberfläche zu vermeiden.

## 7. Inhalt der Verpackung

---

### Für trockene Umgebung:

GlamFusion®: wasserfeste Verkleidung.  
Adhesive Pro: spezieller Klebstoff.

### Für eine feuchte Umgebung oder bei zeitweiligem Kontakt mit Wasser:

GlamFusion®: wasserfeste Verkleidung.  
GlamFusion® Adhesive Aqua: feuchtigkeitshärtender Klebstoff.  
GlamFusion® Sealant: Dichtungsmasse.

## 8. Hinweise

---

- Produkt für den professionellen Einsatz.
- Befolgen Sie die nationalen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass der Wand perfekt sauber, trocken und eben ist.
- Fordern Sie ggf. das Sicherheitsdatenblatt an.
- Für Informationen, die nicht zur Verfügung gestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Glamora T. +39 0536.076.403 – E. [contact@glamora.it](mailto:contact@glamora.it)

*Die Verlegung von Glamora-Wandverkleidungen auf anderen als den in den offiziellen Verlegeanleitungen oder -videos des Unternehmens angegebenen Untergründen (wie z. B.: Holz, Laminat, Metall, Harz o. ä.) oder für andere als die für die Wandverkleidung vorgesehenen Verwendungszwecke (wie z. B.: Fußbodenverlegung, Türen, Paneele, Außenbereiche o. ä.) führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche seitens des Käufers unter Ausschluss jeglicher vertraglicher oder außervertraglicher Haftung seitens der Firma Glamora Srl. Diese kann für eventuelle Produktmängel und/oder deren Nichtkonformität nicht haftbar gemacht werden. In diesem Fall erfolgt der Verkauf des Produkts auf Risiko des Käufers und es kann keine Verpflichtung oder Garantie seitens der Glamora Srl entstehen. Unbeschadet des Vorstehenden kann die Glamora Srl nach Mitteilung der technischen Merkmale der Verlegeflächen aus reinen Kulanzgründen und ohne jegliche Haftung auf Ihre Anfrage hin Vorschläge für die Behandlung der von Ihnen genannten Unterlagen unterbreiten. Im Falle einer Bitte Ihrerseits um Vorschläge und/oder einer nachfolgenden Bestellung gilt das Vorstehende als den Parteien bekannt und wird von Ihnen ausdrücklich anerkannt und akzeptiert.*