

GlamFusion® Plus

GLAMORA

TECHNISCHES MERKBLATT

1. Beschreibung

GlamFusion® Plus ist eine vorgefertigte, wasserdichte Tapete, die der Verleger nicht imprägnieren muss.

2. Einsatzbereiche

GlamFusion® Plus ist die ideale Verkleidung für innere vertikale Oberflächen (außer Türen) in Wohn- und Geschäftsumgebungen, die häufiger Beanspruchung ausgesetzt sind (Küchen, Fitnessstudios, Wellness-Bereiche, Beherbergungsbetriebe) oder gelegentlich in direkten Kontakt mit Wasser kommen (Badezimmer/ Duschkabinen, Spa).

3. Vorbereitung der zu bedeckenden Fläche

Für die korrekte Anbringung der einzelnen Wandbeläge ist es unerlässlich, die entsprechende *Montageanleitung* zu konsultieren, die in jeder Verpackung enthalten ist und auf glamora.it auf der Seite *Materials* heruntergeladen werden kann. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass die Oberfläche, auf die GlamFusion® Plus aufgebracht soll, vollkommen glatt, plan und weiß gefärbt ist. Vergewissern Sie sich, dass die zu bearbeitende Fläche vollständig trocken ist, eine Restfeuchte von < 2,0 % aufweist und frei von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken ist. Achten Sie darauf, dass es keine Temperaturschwankungen oder Zugluft gibt und dass die Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C liegt.

Bei neu aufgetragenem Normalputz.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut verfestigt, trocken, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamFusion® Plus anbringen.

Bei bereits vorhandenem Normalputz oder einem leicht unregelmäßigen Untergrund.

Schleifen Sie die Wand ab und entfernen Sie loses Material, Ausblühungen und abblätternde Teile des alten Anstrichs. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Mittel und stellen Sie sicher, dass sie vollkommen trocken, gleichmäßig und plan ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamFusion® Plus anbringen.

Bei Vorhandensein von keramischen Wand- oder Fliesenbelägen.

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Keramik- oder Fliesenreiniger und entfernen Sie alle Kalkspuren. Stellen Sie sicher, dass die Wand vollkommen trocken ist. Tragen Sie einen glatten und feinen Ausgleichsputz von heller Farbe mit geeigneten Spachtelmassen vorzugsweise auf Zementbasis auf. Tragen Sie nach dem Trocknen auf die gesamte Fläche einen zweiten extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie GlamFusion® Plus anbringen.

WARNHINWEISE – WÄNDE IN EINER FEUCHTIGEN UMGEBUNG ODER IN TEMPORÄREM KONTAKT MIT WASSER:

Wenn eine Duschkabine oder ein ähnlicher Raum innen verkleidet werden soll, muss nach der Vorbereitung des Untergrunds **die Wand abgedichtet werden.**

Die Abdichtung des Untergrundes muss durch das Auftragen geeigneter Abdichtungsprodukte in weißer Farbe erfolgen, wie z. B. Acryl-Dichtstoff für den Schutz vor Wasser in Bädern, Duschen oder ähnlichem.

Achten Sie darauf, die Abdichtung korrekt nach den Anweisungen des Herstellers aufzutragen, um eine glatte, gleichmäßige, homogene und weiße Oberfläche zu erhalten.

4. Technische Eigenschaften

ABMESSUNGEN:

Stärke	0,4 mm
Rollenbreite	95 cm
Rollenlänge	custom
Wasserdurchlässigkeits-Koeffizient * (UNI EN 1062-3)	w 0,01 Kg/(m ² x h0,5) - undurchlässig
Wasserabweisend: Sprühtest AATCC 22 (gemäß ISO 6330)	Bewertung 100
Feuerreaktion* (UNI EN 13501-1:2009)	C - s1, d0
Beständigkeit gegen Flecken (ISO 10545-14):	
- Chromgrün in Leichtöl	Klasse 5
- Olivenöl (def. Olive Oil Agreement-1979)	Klasse 5
- Jod (alkoholische Lösung)13 g/l)	Klasse 1
Chemische Beständigkeit (ISO 10545-13):	
- Haushaltschemikalien: Ammoniumchlorid 100 g/l	A(V)
- Zusätze für Schwimmbecken: Natriumhypochlorit 20 mg/l	A(V)
- Universal Kalkreiniger	A(V)
- Zitronensäure 100 g/l	LA(V)
- Salzsäure 3% V/V	LB(V)
- Kaliumhydroxid 30 g/l	LB(V)
- Salzsäure 18% V/V	HB(V)
- Milchsäure 5% V/V	HB(V)
- Kaliumhydroxid 100 g/l	HB(V)
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient* (UNI 6061)	0,0000034
Haftzugfestigkeit (UNI EN 1542) (Gipskartonplatte, Stärke 15 mm)*	Keine Veränderungen der Oberfläche
Haftfestigkeit nach 10 Gewitterregenbeanspruchungen (UNI EN 13687-2)	0,19 Mpa
Oberflächenhärte nach der -Skala Mohs (UNI EN 101)	MOHS 8
Widerstand gegen Tiefenabrieb (UNI EN ISO 10545-6)	Entferntes Volumen 25 mm ³
Zollkodex	7019.69.90

*Test wurde mit Stichprobe mit Verbindungstellen durchgeführt.

5. Reinigung und Pflege

GlamFusion® Plus ist eine hervorragend abwaschbare Wandverkleidung. Das Gewebe ist nicht porös und mit einem Waterproof-Finish behandelt, das schmutzabweisend und resistent gegen Flüssigkeiten ist. Dennoch wird empfohlen, eventuelle Verschmutzungen oder Flecken umgehend mit einem Schwamm (nicht mit der Scheuerseite) oder Mikrofasertuch abzuwischen (ohne zu reiben), die vorher mit sauberem, lauwarmem Wasser angefeuchtet wurden.

6. Vorsichtsmaßnahmen

- Es wird empfohlen, vor der Reinigung die Wirkung des Reinigungsmittels an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen und sicherzustellen, dass es mit der Wandverkleidung kompatibel ist.
- Produkte wie Alkohol, Ammoniak, Kalkentferner, Entfetter und Bleichmittel müssen angemessen mit zimmerwarmem Wasser verdünnt werden. Spülen Sie nach dem Waschen gründlich mit klarem Wasser nach, um zu verhindern, dass auf der Oberfläche verbleibende Chemikalien die Wandverkleidungen beschädigen.
- Bestimmte Arten von Chemikalien könnten die Oberfläche der Wandverkleidung beschädigen bzw. ausbleichen oder Flecken hinterlassen. Das Ausmaß des Schadens hängt von der Dauer des Kontakts mit den Chemikalien ab. Ein schnelles Eingreifen ist für eine erfolgreiche Reinigung unerlässlich.
- Verwenden Sie keine Produkte, die Salzsäure oder Milchsäure enthalten.
- Glamora haftet nicht für Schäden, die bei der Reinigung entstehen.

7. Inhalt der Verpackung

Für trockene Umgebung:

GlamFusion® Plus:wasserfeste Verkleidung.
Adhesive W: spezieller Klebstoff.

Für eine feuchte Umgebung oder bei zeitweiligem Kontakt mit Wasser:

GlamFusion® Plus: wasserfeste Verkleidung.
Adhesive W: spezieller Klebstoff.
Sealant W: hygro-härtende Dichtungsmasse.

8. Hinweise

- Produkt für den professionellen Einsatz.
- Befolgen Sie die nationalen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass der Wand perfekt sauber, trocken und eben ist.
- Fordern Sie ggf. das Sicherheitsdatenblatt an.
- Für Informationen, die nicht zur Verfügung gestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Glamora
T. +39 0536.076.403 – E. contact@glamora.it

Die Verlegung von Glamora-Wandverkleidungen auf anderen als den in den offiziellen Verlegeanleitungen oder -videos des Unternehmens angegebenen Untergründen (wie z. B.: Holz, Laminat, Metall, Harz o. ä.) oder für andere als die für die Wandverkleidung vorgesehenen Verwendungszwecke (wie z. B.: Fußbodenverlegung, Türen, Paneele, Außenbereiche o. ä.) führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche seitens des Käufers unter Ausschluss jeglicher vertraglicher oder außervertraglicher Haftung seitens der Firma Glamora Srl. Diese kann für eventuelle Produktmängel und/oder deren Nichtkonformität nicht haftbar gemacht werden. In diesem Fall erfolgt der Verkauf des Produkts auf Risiko des Käufers und es kann keine Verpflichtung oder Garantie seitens der Glamora Srl entstehen. Unbeschadet des Vorstehenden kann die Glamora Srl nach Mitteilung der technischen Merkmale der Verlegeflächen aus reinen Kulanzgründen und ohne jegliche Haftung auf Ihre Anfrage hin Vorschläge für die Behandlung der von Ihnen genannten Unterlagen unterbreiten. Im Falle einer Bitte Ihrerseits um Vorschläge und/oder einer nachfolgenden Bestellung gilt das Vorstehende als den Parteien bekannt und wird von Ihnen ausdrücklich anerkannt und akzeptiert.

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) – Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it