

GlamFusion®

The Waterproof Wallcovering

1. Description

GlamFusion® est un papier peint prêt à poser et imperméable qui ne demande aucune application d'imperméabilisant de la part du poseur.

2. Emplois

GlamFusion® est la solution idéale pour revêtir les surfaces intérieures verticales (à l'exception des portes) des espaces résidentiels et commerciaux qui sont soumises à de fréquentes sollicitations (cuisines, gymnases, espaces bien-être, structures d'accueil), ou à une exposition directe et occasionnelle à l'eau (salles de bains / cabines de douche, spas).

3. Préparation du support

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le *Manuel de pose*, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur glamora.it à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application de GlamFusion® est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

En présence d'un nouvel enduit de parement.

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer GlamFusion®.

En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamFusion®.

En présence de revêtement céramique mural ou de carrelage.

Nettoyer soigneusement la surface avec des moyens appropriés pour nettoyer la céramique ou le carrelage, en éliminant toute trace de calcaire. S'assurer que le mur est parfaitement sec. Appliquer une couche à finition lisse et de couleur claire en utilisant des enduits de lissage appropriés, de préférence à base de ciment. Après avoir fait sécher, appliquer une seconde couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose de GlamFusion®.

AVERTISSEMENTS – MURS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE OU EN CONTACT TEMPORAIRE AVEC L'EAU :

Après la préparation des bases, dans le cas où l'intérieur d'une cabine de douche ou similaire doit être enduit, il est nécessaire d'imperméabiliser le mur (si cela n'a pas déjà été fait auparavant). L'imperméabilisation du fond doit être réalisée par l'application de produits d'imperméabilisation spéciaux.

4. Caractéristiques techniques

DIMENSIONS:	
Épaisseur	0,4 mm
Largeur du rouleau	95 cm
Longueur du rouleau	personnalisable
Coefficient de perméabilité à l'eau liquide* (UNI EN 1062-3)	w 0,01 Kg/(m ² x h0,5) - imperméable
Réaction au feu* (UNI EN 13501-1:2009)	C - s1, d0
Résistance aux taches (ISO 10545-14):	
- Vert de chrome dans huile légère	Classe 5
- Huile d'olive (def. Olive Oil Agreement-1979)	Classe 5
- Iode (solution alcoolique 13 g/l)	Classe 1
Résistance chimique (ISO 10545-13):	
- Produits chimiques à usage domestique : chlorure d'ammonium 100 g/l	A(V)
- Additifs pour piscines: hypochlorite de sodium 20 mg/l	A(V)
- Anti-calcaire universel	A(V)
- Acide citrique 100 g/l	LA(V)
- Acide chlorhydrique 3% V/V	LB(V)
- Hydroxyde de potassium 30 g/l	LB(V)
- Acide chlorhydrique 18% V/V	HB(V)
- Acide lactique 5% V/V	HB(V)
- Hydroxyde de potassium 100 g/l	HB(V)
Coefficient de dilatation thermique linéaire* (UNI 6061)	0,0000034
Adhérence au support par traction directe (UNI EN 1542) (panneau en placoplâtre, épaisseur de 15 mm)*	Aucune altération superficielle
Valeur d'adhérence au support après 10 cycles orageux (UNI EN 13687-2)	0,19 Mpa
Dureté superficielle conformément à l'échelle de Mohs (UNI EN 101)	MOHS 8
Résistance à l'abrasion profonde (UNI EN iso 10545-6)	Volume retiré de 25 mm ³
*Test effectué sur échantillon avec raccords.	

5. Nettoyage et entretien

GlamFusion® garde son aspect d'origine dans le temps avec un minimum de soin et de simples précautions. De l'eau chaude savonneuse, des détergents ménagers neutres ou des solutions à base d'alcool permettent d'éliminer la quasi-totalité de la saleté ou des résidus. Il est possible d'utiliser des produits tels que de l'ammoniaque, des détartrants, des dégraissants ou de l'eau de Javel mais ils doivent être dilués partiellement et dûment rincés dans les 24 heures suivant l'application.

Avant de nettoyer le revêtement mural, nous vous recommandons de lire le manuel *Conseils de soin et d'entretien*, qui peut être téléchargé à partir du site glamora.it, à la page *Materials*. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

GlamFusion® est un revêtement mural hautement lavable. Le tissu non poreux est fabriqué avec une finition imperméable qui résiste à la saleté et aux liquides ; cependant, il est conseillé d'agir au plus vite pour éliminer les impuretés ou les taches de la surface à l'aide d'une éponge un peu mouillée (côté non abrasif) ou d'un chiffon en microfibre humide, rincés à l'eau chaude et propre, sans frotter.

Glamora ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé au cours du nettoyage.

6. Précautions

GlamFusion® n'est pas poreux et résiste donc à la saleté. Cependant, certains produits chimiques peuvent le tacher, le décolorer ou l'endommager. Ces produits comprennent l'acide chlorhydrique et l'acide lactique. L'étendue des dommages dépendra de la durée du contact avec le produit chimique. Si vous utilisez des produits tels que des détartrants, de l'eau de Javel ou de la soude diluée (1M), vous devrez dûment les rincer pour éviter toute formation d'irrégularités sur la surface du matériau.

7. Contenu de la boîte

Pour un environnement sec:

GlamFusion®: revêtement imperméable.

Adhesive Pro: colle spécifique.

Pour un environnement humide ou environnement exposé occasionnellement à l'eau:

GlamFusion®: revêtement imperméable.

GlamFusion® Adhesive Aqua: colle durcissant en contact avec l'humidité.

GlamFusion® Sealant: scellant imperméabilisant.

8. Avertissements

- Produit à usage professionnel
- Se conformer aux lois et règlements nationaux
- Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
- Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité
- Pour toute autre information, contactez Glamora au +39 0536.076.403 Service Client – contact@glamora.it

L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.

L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.